



Linha MC-Manta

Sistema de Mantas Asfálticas

EXPERTISE
IMPERMEABILIZAÇÃO



CONSTRUIR É CUIDAR

Linha - MC-Manta

Sistema de Mantas Asfálticas



- **MC-Manta TP III A/B 3 e 4 mm** - Manta asfáltica Tipo III
- **MC-Manta TP IV A/B 4 mm** - Manta asfáltica Tipo IV
- **MC-Manta Asphalt** - Asfalto para aplicação a quente
- **MC-Manta Primer** - Primer base água

Principais diferenciais

- Menor consumo de gás para aplicação
- Mantas mais leves e com menos carga
- Maior resistência contra deformação (footprint)
- Facilidade de moldagem
- Maior resistência ao rasgamento



MC-Manta possui o Selo de Qualidade do Instituto de Impermeabilização - IBI.

Diferenciais técnicos - Linha MC-Manta

Tipo (Tração no alongamento)	Requisitos de Norma (NBR 9952)		Referência Nacional	MC-Manta TP III A/B		MC-Manta TP IV A/B		
	Tipo III	Tipo IV		3	4	4		
Espessura (mm)	3 mm		3 / 4	3	4	4		
Resistência a tração (N)	Longitudinal	400	550	445	700	700	700	Maior Resistência
	Transversal	400	550	500	500	500	570	
Resistência ao alongamento (%)	Longitudinal	30	35	35	35	35	35	Maior Alongamento
	Transversal	30	35	33	32	32	43	
Ponto de penetração (60° C) - dmm				191	110	110	110	Menor Deformação
Ponto de amolecimento - °C (ensaio de anel e bola)				119	125	125	125	

Fábrica São Paulo

Rua Henry Martin, 235
Vargem Grande Paulista – SP
Brasil - CEP: 06730000

Tel: 55 11 4158-9158

Fábrica Pernambuco

Rodovia Luiz Gonzaga/ BR-232
Vitoria de Santo Antão – PE
Brasil - CEP: 55602-970

Tel: 55 81 3523-2343

info@mc-bauchemie.com.br
www.mc-bauchemie.com.br



CONSTRUIR É CUIDAR