

MC-Manta Primer

Emulsão asfáltica para imprimação e proteção

Descrição

Pintura de imprimação e proteção à base de emulsão asfáltica composta por asfaltos modificados dispersos em água, desenvolvido para proporcionar rápida secagem o *MC-Manta Primer* é compatível com diversos substratos, tais como superfícies de concreto, argamassa, metal ou madeira.

Possui baixa viscosidade e alto teor de sólidos, com duas demãos forma uma película impermeável para proteção de superfícies em contato com solo e com uma única demão, proporciona excelente base para aderência de mantas e fitas asfálticas. Isento de solventes o produto atende os padrões para obras com certificação ambiental por ter baixo índice de voláteis – VOC.

Áreas de Aplicação

MC-Manta Primer é indicado para:

- Primer para colagem de mantas asfálticas;
- Primer para colagem de fitas asfálticas;
- Pintura de proteção em fibrocimento, rebocos, argamassas, madeira e outros;
- Pintura impermeável de proteção asfáltica em baldrame, alicerces, sapatas, fundações, muros de contenção e paredes de base para revestimentos de fachadas ventiladas.

Vantagens

- Alto poder de cobertura;
- Rápida secagem;
- Excelente aderência mesmo em superfícies verticais;
- Ótima aderência;
- Isento de solventes;
- Compatível com diversos tipos de substratos;
- Atende à ABNT NBR 9686: Solução e Emulsão Asfálticas Empregadas Como Material de Imprimação na Impermeabilização.

Dados Técnicos

Característica	Valor	Requisitos	Observações
Consumo			
– Substratos não porosos	0,2 l/m ²	-	Metais, PVC, madeira.
– Substratos porosos	0,4 l/m ²		Argamassa, concreto, blocos
Secagem ao toque (minutos)	15	≤ 120	
Viscosidade copo ford, n°. 4 (segundos)	15	≤ 80	NBR 5849

Dados do Produto

Tipo de produto	Emulsão aquosa
Estado	Líquido
Cor	Marrom escuro
Armazenagem	Armazenar o produto, em local coberto, fresco, seco, ventilado, sem exposição ao sol e longe de fontes de umidade e calor, exposto até temperatura máxima de 40°C.
Validade	24 meses a partir da data de fabricação, armazenado corretamente
Embalagens	Baldes com 18 litros

* Todos os dados técnicos se referem ensaios em condições laboratoriais, podendo apresentar pequenas variações entre os lotes produzidos.

Método de Aplicação

Preparo

O substrato que receberá o produto deve estar limpo, seco e regularizado de acordo o tipo de utilização.

A superfície deve estar seca e com temperatura entre 10° C e 50° C.

Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação com uso de uma haste, dispersando quaisquer deposições no fundo da embalagem.

Aplicação

Sobre o substrato preparado, aplicar o produto puro, sem diluições, utilizando pincel ou rolo de pintura de lã de cerdas curtas.

Como primer, aplicar o produto em uma única demão e aguardar secagem por cerca de 4 horas, antes de iniciar com a aplicação da manta ou fita asfáltica.

Para pintura de proteção não exposta à intempéries, aplicar duas demãos, aguardando a secagem de 2 a 4 horas entre elas.

Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado.

Após a aplicação as ferramentas e equipamentos devem ser limpos com uso de solvente orgânico.

Segurança

Utilizar vestimentas e EPIs adequados para produtos líquidos, como luvas, botas, avental e óculos de segurança.

Manter o ambiente ventilado quando da aplicação do produto, em ambientes fechados é obrigatório o uso da ventilação forçada e máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos.

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nos rótulos das embalagens. Para mais informações de manuseio e segurança consulte a FISPQ do produto.

Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidos na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que não a recomendada na presente Ficha Técnica assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.

Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estão sujeitos cláusulas e condições previstas nas Condições Gerais de Venda e Entrega da MC-Bauchemie publicadas no site <https://www.mc-bauchemie.com.br/sobre-nos/#/politica-de-gestao-integrada>.

Edição 07/2022. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser disponibilizada em substituição a esta.